BLATEM PINTURAS - 18014 - PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR-EXTERIOR INDIANA ANTIMOHO 4L

Pintura plástica mate para interiores y exteriores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y con antisalpicado. Alta cubrición, blancura, propiedades de aplicación y rendimiento así como suave olor y excelente grado de mate. Con Conservante para el control del crecimiento de mohos, contiene DCOIT (CAS 64359-81-5) e IPBC (CAS 55406-53-6).

Blatem Indiana mate vinilico INT-EXT CON ANTIMOHO
DESCRIPCION
Pintura plástica mate para interiores y exteriores formulada en base a copolímeros vinílicos especiales y con aditivos antimoho y con antisalpicado.

PROPIEDADES
Alta cubrición, blancura, propiedades de aplicación y rendimiento así como suave olor y excelente grado de mate.

APLICACIONES
Para decoración de interiores y exteriores excepto fachadas sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc, cuando se desee ofrecer un acabado vinílico mate.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Aspecto: liso y mate intenso.

Cubrición: alta. Resistencia al frote en húmedo: Clase 3 (UNE-EN-ISO 1524).

Adherencia: buena. Finura: 6 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Densidad: 1,60 ± 10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad: 110 ± 15 U.K.(unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48-076).

Rendimiento: 8-12 m2 / lt y mano.

Secado: 1/2 - 1 hora.

Repintado: 4-6 horas mínimo.

Utensilios limpieza con agua.

Conservación:
Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable . C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS: 10 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES
Nuevas: eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: con temple o cal, eliminar previamente. Con pinturas, eliminar previamente las partes en mal estado o baja calidad.

En superficies de dudosa adherencia fondear con Fijador Acrílico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una primera mano rebajada con un 15-20% de agua potable y una segunda mano con un 5-10% si se aplica a brocha o rodillo. Si se aplica a pistola rebajar con un 15-25%.

RECOMENDACIONES
No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5ºC. Remover el contenido del envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.


BLA
TEM
PINTURAS
Con Conservante
antimoho
antisalpicado
Blanco
White
Blanc
Indiana
Profesional



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).